

Biresin® CR84 mit Biresin® CH83-2 Härter
Compositeharz-System**Anwendungsgebiete**

- zur Verarbeitung im Handlaminierverfahren (wet lay-up) und für Filament Winding
- speziell für Anwendungen, bei denen Härtingstemperaturen von $\geq 80^\circ\text{C}$ nicht realisiert werden können

Produktvorteile

- durch optimierte Mischviskosität gute Durchtränkung und geringe Auslaufneigung
- Glasübergangstemperaturen bis zu 100°C in Abhängigkeit von den Härtingbedingungen
- geringe Kristallisationsneigung

Beschreibung

- Basis 2K-EP-System
- Harz **Biresin® CR84**, Epoxidharz, transluzent
- Härter **Biresin® CH83-2**, Amin, farblos bis gelblich

Physikalische Daten		Harz	Härter
Einzelkomponenten		Biresin® CR84	Biresin® CH83-2
Viskosität, 25°C	mPas	4.450	< 10
Dichte, 25°C	g/ml	1,15	0,96
Mischungsverhältnis	in Gewichtsteilen	100	26
		Mischung	
Topfzeit, 100 g, RT, ca. Werte	min	120	
Mischviskosität, 25°C , ca. Werte	mPas	900	

Verarbeitung

- Die Material- und Verarbeitungstemperaturen sollen zwischen 18 und 35°C liegen.
- Vor der Entformung ist eine Temperung von mindestens 2 h bei 60°C zu empfehlen.
- Die endgültigen mechanischen und thermischen Kennwerte sind von den verwendeten Temperzyklen abhängig. Eine Auswahl ist den Tabellen zu entnehmen.
- Zur sofortigen Reinigung von Pinseln und Arbeitsgeräten eignet sich Sika Reinigungsmittel 5.
- Zusätzliche Informationen sind in den „Verarbeitungsrichtlinien Composite-Harze“ enthalten.

Verpackung

Einzelbinde	Biresin® CR84 Harz Biresin® CH83-2 Härter	1000 kg; 200 kg netto 20 kg; 3 kg netto
-------------	--	--

Thermische Kennwerte der Reinharzprobe

Biresin® CR84 Harz			mit Biresin® CH83-2 Härter
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75A	$^\circ\text{C}$	91*
	ISO 75B	$^\circ\text{C}$	90*
	ISO 75C	$^\circ\text{C}$	83*
Glasübergangstemperatur	ISO 53765	$^\circ\text{C}$	98*

* Werte nach Temperung: 8 h / 80°C

Mechanische Kennwerte der Reinharzproben bei unterschiedlichen Temperbedingungen			
ca. Werte nach 8 h / 80°C (Quelle: Sika intern)			
Biresin® CR84 Harz			mit Biresin® CH83-2 Härter
Dichte	ISO 1183	g/cm³	1,14
Shore-Härte	ISO 868	-	D 85
Biege-E-Modul	ISO 178	MPa	3.300
Zug-E-Modul	ISO 527	MPa	3.050
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	132
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	71
Zugdehnung	ISO 527	%	3,2
Schlagzähigkeit	ISO 179	kJ/m²	24

Lagerung

- In temperierten Räumen (18 - 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit von Biresin® CR84 Harz mindestens 24 Monate und von Biresin® CH83-2 Härter mindestens 12 Monate.
- Durch ungünstige Lagerbedingungen kristallisiertes Harz ist durch vorsichtiges Erwärmen auf max. 80°C wieder zu verflüssigen.
- Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder dicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Gefahrenhinweise

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. In nicht ausgehärtetem Zustand sind unsere Erzeugnisse in der Regel wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in die Kanalisation, in Gewässer und in das Erdreich gelangen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden. Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Deutschland

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.de

