

Biresin® CR84 mit Biresin® S12 Härter

Compositeharz-System

Anwendungsgebiete

- zur Verarbeitung im Handlaminierverfahren (wet lay-up) und für Filament Winding
- speziell für Anwendungen, bei denen Härtungstemperaturen von $\geq 80^\circ\text{C}$ nicht realisiert werden können

Produktvorteile

- durch optimierte Mischviskosität gute Durchtränkung und geringe Auslaufneigung
- Glasübergangstemperaturen bis zu 100°C in Abhängigkeit von den Härtungsbedingungen

Beschreibung

- Basis 2K-EP-System
- Harz **Biresin® CR84**, Epoxidharz, transluzent
- Härter **Biresin® S12**, Amin, bernsteinfarben

Physikalische Daten		Harz	Härter
Einzelkomponenten		Biresin® CR84	Biresin® S12
Viskosität, 25°C	mPas	3.000	120
Dichte, 25°C	g/ml	1,16	1,00
Mischungsverhältnis	in Gewichtsteilen	100	20
		Mischung	
Topfzeit, 100 g, RT, ca. Werte	min	60	
Mischviskosität, 25°C , ca. Werte	mPas	1.600	

Mechanische Kennwerte der Reinharzproben: ca.-Werte nach 8 h / 80°C

Biresin® CR84 Harz			mit Biresin® S12 Härter
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,18
Biege-E-Modul	ISO 178	MPa	3.050
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	126
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	109
Zug-E-Modul	ISO 527	MPa	3.050
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	86
Zugdehnung	ISO 527	%	5,5
Schlagzähigkeit	ISO 179	kJ/m ²	31

Verarbeitungsbedingungen

- Die Material- und Verarbeitungstemperaturen sollen zwischen 18 und 35°C liegen.
- Zur sofortigen Reinigung von Pinseln und Arbeitsgeräten eignet sich Sika Reinigungsmittel 5.
- Zusätzliche Informationen sind in den „Verarbeitungsrichtlinien Composite-Harze“ enthalten.



Thermische Kennwerte der Reinharzproben: ca.-Werte nach 8 h / 80°C**Biresin® CR84 Harz**mit **Biresin® S12 Härter**

Wärmeformbeständigkeit	ISO 75B °C	101
	ISO 75C °C	92
Glasübergangstemperatur	ISO 53765 °C	100

Verpackung

Einzelgebinde

Biresin® CR84 Harz

1000 kg; 200 kg; 10 kg netto

Biresin® S12 Härter

50 kg; 15 kg; 2,5 kg; 0,04 kg netto

Lagerung

- In temperierten Räumen (18 - 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit von Biresin® CR84 Harz mindestens 24 Monate und von Biresin® S12 Härter mindestens 12 Monate.
- Durch ungünstige Lagerbedingungen kristallisiertes Harz ist durch vorsichtiges Erwärmen auf max. 80°C wieder zu verflüssigen.
- Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder dicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Gefahrenhinweise

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

In nicht ausgehärtetem Zustand sind unsere Erzeugnisse in der Regel wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in die Kanalisation, in Gewässer und in das Erdreich gelangen.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden.

Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests.

Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Deutschland

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.de

