

NEUKADUR PU 14

Allgemeines	NEUKADUR PU 14 ist eine geruchsarme, gefüllte 2-Komponenten Polyurethan Streichmasse mit sehr guter Verarbeitungskonsistenz, die nach der Aushärtung ein schlagzähes, hartelastisches Endprodukt liefert.
Mischungsverhältnis:	100 Gew.-Teile NEUKADUR PU 14 Komponente A 70 Gew.-Teile NEUKADUR PU 14 Komponente B
Einsatzgebiete	Kunstgewerbe
Verarbeitung	NEUKADUR PU 14 ist feuchtigkeitsempfindlich und muß daher in trockener Umgebung verarbeitet werden. Das Material wird im Gewichtsverhältnis 100 : 70 gemischt. Eine homogene Mischung ist bei einer einheitlichen Farbe gegeben.
Verarbeitungszeit	Die Verarbeitungszeit ist temperatur- und mengenabhängig und beträgt bei einer Ansatzmenge von 100 g und Raumtemperatur ca. 9 Minuten.
Lieferform	Arbeitspackungen 1 kg NEUKADUR PU 14 Komponente A 0,7 kg NEUKADUR PU 14 Komponente B Liefereinheit: Originalkarton mit 8 Arbeitspackungen 5 kg NEUKADUR PU 14 Komponente A 3,5 kg NEUKADUR PU 14 Komponente B
Lagerfähigkeit	Bei 18 - 25 °C in verschlossenen Originalgebinden 6 Monate

		<u>NEUKADUR PU 14 Komp.A</u>	<u>NEUKADUR PU 14 Komp.B</u>
<u>Eigenschaften im Anlieferungszustand</u>			
Farbe		weiß	dunkelbraun
Dichte (20 °C)	g/cm ³	ca. 1,0	ca. 1,3
<u>Eigenschaften der Mischung</u>			
Mischungsverhältnis		100 Gew.-Teile	70 Gew.-Teile
Mischviskosität (20 °C)	mPa·s		streichfähig
Verarbeitungszeit (20 °C) 100 g	Minuten		ca. 9
Klebfreiheit (5 mm Schicht)	Minuten		ca. 30
Härtungszeit (20 °C) (5 mm Schicht)	Minuten		ca. 60
<u>Daten des ausgehärteten Produktes</u>			
Farbe			braun
Dichte (20 °C)		g/cm ³	ca. 1,1
Shore D-Härte	DIN 53505	Punkte	ca. 74
Wärmebeständigkeit		°C	ca. 65

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu berücksichtigen. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

E-020697 - M_0011